



SAKRET Flexibilis keskenyfugázó - FF

Széles felhasználási körű flexibilis fugázó új kiszerelésben



Tudjon meg többet a SAKRET termékeiről
www.sakret.hu • www.facebook.com/SakretHungaria

- | | |
|--|---|
| • kül- és beltéri felhasználásra | • konyhák, étkezők, közlekedők burkolatához |
| • falra és aljzatra, 2 - 8 mm fugaszélességben | • erkélyek, teraszok és balkonok kialakításához |
| • kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz | • lábazatra, hőszigetelő rendszerre burkoláshoz |
| • padló-, fal- és mennyezetfűtéshez | • mosdók, zuhanyzók, öltözők munkáihoz |
| • fagy-, időjárás- és vízálló | • könnyen tisztán- és karbantartható |
| • saját vödörben megkeverhető, visszazárható | • 27 színben - két új szín (mogyoró, mandula) |



...aki ért hozzá



Jó tudni!

További funkciók...

- vízlepergető tulajdonság
- biogén károsítókkal szemben ellenálló
- könnyen fel- és bedolgozható
- egyszerű eszközökkel kivitelezhető
- könnyen lemosható

SAKRET Flexibilis keskenyfugázó - FF

Széles felhasználási körű flexibilis fugázó új kiszerelésben

A **SAKRET FF** kül- és beltéri felhasználású, flexibilis keskenyfugázó. Magas követelményi szinteknek megfelelő keskenyfugázó (2 - 8 mm fugaszélességben alkalmazható). Az MSZ EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2 WA minőség. Összetételének köszönhetően nagy szilárdság, könnyű bedolgozhatóság és könnyű tisztíthatóság jellemzi. Ideális fugázója mosdóknak, zuhanyzóknak és egyéb hidegburkolt felületeknek, mert könnyen feldolgozható és kikötve időtálló. Új kiszerelésében egyszerűen bekeverhető, illetve a fel nem használt anyag visszazárható.


Technikai információk

• keverővíz (1 kg)	kb. 0,27 liter	• tisztítható	kb. 10 - 20 perc
• keverővíz (5 kg)	kb. 1,35 liter	• járható	kb. 24 óra
• bedolgozhatósági hőmérséklet	(T) +5 °C < T < +25 °C	• fugázható	kb. 24 óra
• fugaszélesség	2 - 8 mm	• nyomószilárdság (28 nap)	> 15 N/mm ²
• feldolgozási idő	kb. 1 óra	• teljes terhelhetőség	kb. 14 nap után

Feldolgozási útmutató Kérjük, hogy felhasználás előtt olvassa el a Műszaki Adatlapot!

1. Alapfelület ellenőrzése

A fugázó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (max. 600 ford/perc sebességű) fűrőgéppel csomómentesre keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük. Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 60 perc alatt el lehet dolgozni. A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.



2. Alapfelület előkészítés

Az anyagot gumilapos simítóval vigyük fel, a fugákat teljes mélységig töltsük ki. A felesleges anyagot a felületről húzzuk le átlósan. A kötés kezdetekor a csempeket töröljük át tiszta vízben gyakran öblített és kicsavart nedves szivaccsal. Átmosás során ügyeljünk a vízmennyiségre, hogy kagylós fugakialakítás ne történjen! A foltosodás elkerülése érdekében a felületet - a teljes száradást követően - puha tiszta ronggyal töröljük át, a megmaradt fugafátyolt távolítsuk el.



Antracit	Bermudakék	Mogyoró	Mályva	Rózsza
Sötétszürke	Cementszürke	Mandula	Ballbarna	Aranysárga
Középszürke	Ezüst	Bahama	Földbarna	Platinazöld
Világosszürke	Manhattan	Anemone	Őzbarna	Fenyő
Fehér	Krókus	Vanília	Karamell	Menta