



**SAKRET Emelt minőségű flexibilis csemperagasztó - FFK-Max**

**Minden hidegburkolási munkához**



Tudjon meg többet az FFK-Max-ról

### Terméjkellemzők

- kül- és beltéri felhasználásra
- falra és aljzatra
- kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz
- padló-, fal- és mennyezetfűtésre
- fagy-, időjárás- és vízálló
- könnyen feldolgozható, rugalmas

### Felhasználási kör

- konyhák, étkezők, közlekedők burkolatához
- erkélyek, teraszok és balkonok kialakításához
- lábzetatok, kerítések burkolási feladataihoz
- medencék, zuhanyzók, öltözők munkáihoz
- mesterséges és természetes burkolólapokhoz
- kenhető vízszigeteléssel kialakított felületekre

...aki ért hozzá





Jó tudni!

#### További funkciók...

- S1 minősítéssel is rendelkezik, flexibilis
- környezeti hatásoknak ellenálló, fagyálló
- hőszigetelő rendszerekre történő burkoláshoz
- nagyforgalmú felületek kialakítására
- gipszkarton lapok felületi ragasztásához

## SAKRET Emelt minőségű flexibilis csemperagasztó - FFK-Max

### Széles felhasználási kör és könnyű feldolgozhatóság kombinációja

A SAKRET FFK-Max kül- és beltéri felhasználású, emelt minőségű flexibilis csemperagasztó. Magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2 TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség. Összetételének köszönhetően nagy tapadószilárdság, hosszú nyitott idő és lecsúszásmentesség jellemzi. Ideális ragasztója a teraszok, erkélyek és egyéb kültéri hidegburkolt felületek kialakítási feladataihoz, mert könnyen feldolgozható és a legtöbb forgalomban lévő burkolóanyag esetében alkalmazható legyen szó műkőről, greslapról, természetes kövekről, kerámia lapokról vagy cementkötésű burkolólapokról.


### Technikai információk

• keverővíz (1 kg)	kb. 0,30 liter	• ragasztási nyitott idő	kb. 30 perc
• keverővíz (25 kg)	kb. 7,50 liter	• járható	kb. 24 óra
• bedolgozhatósági hőmérséklet	(T) +5 °C < T < +25 °C	• fugázható	kb. 24 óra
• ragasztóvastagság	3 - 10 mm	• tapadószilárdság (28 nap)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
• feldolgozási idő	kb. 3,5 óra	• teljes terhelhetőség	kb. 14 nap után

**Feldolgozási útmutató** Kérjük, hogy felhasználás előtt olvassa el a Műszaki Adatlapot!

#### 1. Alapfelület ellenőrzése

Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes (zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók). Régi, meglévő felületek átvonása előtt ellenőrizni kell a felület hordképességét tapadási- és/vagy karcpróbával. Szennyezett alapfelületeket a szennyezés típusának megfelelően meg kell tisztítani (nagy nyomású mosás, tisztítószer, passziválás, mechanikai tisztítás stb.). Kenhető szigetelés esetén a felületet hengerrel, ecsettel strukturálni kell.




#### 2. Alapfelület előkészítés

Vakolt, gipszkarton és egyéb erősen nedvszívó falazatokon SAKRET UG alapozót 1:1, 1:2 arányban (vagy TGR mélyalapozót) alkalmazzunk. Enyhén nedvszívó ásványi alapfelületeken előnedvesítés vagy mélyalapozó (SAKRET TGR) alkalmazása szükséges. Enyhén porló, vagy kis mértékben csökkent szilárdságú ásványi felületek esetén felületzilárdító (SAKRET UF) és/vagy szilikát alapozó (SAKRET SFV) alkalmazható. Lapra lap burkolási feladatoknál a meglévő burkolat függvényében SAKRET SHG vagy SAKRET UG alapozó felhordása javasolt.



#### 3. A termék feldolgozása

Kézi feldolgozás: A SAKRET FFK\_Max kézi feldolgozhatóságú termék. A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezeték nélküli keverővel (max. 600 fordulat/perc sebességű) keverőgéppel csomómentesen keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük. A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk. A bekeverés után a termék 2,5-3,5 órán belül felhasználható (feldolgozási idő).



#### 4. A termék be- és eldolgozása

A megkevert anyagot az alapfelületre felhordjuk (kézi feldolgozhatósága miatt a termék fogazott glettvassal juttatható a felületre). A felhordott ragasztóba a burkolólapokat - a környezeti adottságok függvényében - 15-30 percen belül el kell helyezni. A ragasztót - a burkolólapok méretétől függően - olyan mennyiségben kell felhordani, hogy a lapok elhelyezése után az alapfelület és a burkolólap között min. 5 mm legyen és lap felülete min. 50% fedettségű legyen. A burkolást követően a felület 24 órán belül járható, fugázható.

