

TYTAN PROFESSIONAL FIX² CLEAR

Színtelen szerelési ragasztó

Egykomponensű paszta állagú, színtelen, MS-polimer alapú ragasztó. *FTALÁT* mentes. Univerzális termék, amely rugalmas és színtelen kötést alkotva széles körű alkalmazást tesz lehetővé. A ragasztót különféle építőipari szerelési és befejezési munkákhoz javasoljuk

Felhasználási területek

- befejező anyagok széles skálájának ragasztásához tipikus felületekre, mint például: beton, forgácslap, fa, téglá, üveg
- különféle elemek ragasztásához fa, üveg, beton, fém és műanyag aljzatokhoz
- padlólapok, lábazatok, küszöbök, padlólemezek, kerámia burkolólapok ragasztásához
- fából, parafából, forgácslapból, kővekből készült díszítő elemek ragasztásához

Előnyei

- színtelen ragasztás/kötés
- ftalát-mentes
- gyors és tartós kezdeti kötőerő
- rugalmas kötést alkot
- nagy végső kötőerő
- kiváló tapadás a legtöbb felülethez, mind porózus, mind nem porózus, pl. fémlamezek, különféle szintetikus anyagok vagy üveg
- nedvességálló
- nem igényel alapozót

Felhasználás

A termék használata előtt olvassa el az MSDS adatlapban található biztonsági utasításokat!

1. Termék előkészítése

- Vágja le a kartus végét és csavarja rá a csőrt. A pontos alkalmazásokhoz használja a keskenyebb csőrt és vágja le végét éles szögben a szükséges méretre. Illessze az így előkészített kartust.

2. Felület előkészítése

- Adagolja a ragasztót pontokban vagy csíkokban a ragasztani kívánt anyagra
- Majd összeillesztés után nyomja össze azokat.
- A ragasztott felületektől függően a nehezebb elemeket, lehet, hogy alátámasztást igényelnek legalább 24 órán át.
- A ragasztó a levegőben található páratartalom hatására köt, ezért azt a ragasztás során figyelembe kell venni, különösen, ha nem nedvszívó felületeket kell ragasztani vele.

3. A használat befejezése utáni tennivalók

- Tisztítás: keményedés előtt száraz ronggyal vagy lakkbenzinnel, kikeményedés után mechanikusan.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREKSEL

4. Megjegyzések / Korlátozások

- A termék használata előtt végezze tesztragasztásokat.
- A ragasztó nem működik PE, PP, Teflon és bitumenes felületeken.
- Nem használható folyamatos nedvességnek kitett felületeken.

Technikai adatok

Nem megszilárdult állapotban	Érték
Sűrűség [g/cm ³]	1,0 – 1,1
Bőrsődési idő [perc]	~10
Kötési idő [mm/24h]	4
Anyaga: MS polimer	+
Megszilárdult állapotban	Érték
Hőállóság [C°]	-30 - + 80
Alkalmazási feltételi	Érték
Optimális környezeti ragasztási hőmérséklet [C°]	15 - 25
Felhasználási hőmérséklet [C°]	+5 - +30
Optimális levegő páratartalom [%]	60
Színe	Érték
Színtelen	+

Normák / tesztek / tanúsítványok

A termék megfelel a következő rendszerek szerinti elvárásoknak:

- CE: EN 15651-1:F-EXT-INT Class 7.5P
- EN 15651-3:S Class S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- VOC TEST: M1
- EN 717-1 - E1
- AgBB - Pass
- Belgian Regulation - Pass
- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass
- BREEAM International - Compliant
- French CMR components - Pass
- Blue Angel (RAL UZ 113)

Szállítás / Tárolás

A garantált eltarthatósági idő a gyártástól számítva 12 hónap, bontatlan állapotban tárolva, Tárolja eredeti csomagolásban +5 ° C és +25 ° C közötti hőmérsékleten, fagytól és túlzott hőtől védett, száraz helyen.

Biztonság

Részletes információkért keresse a termék biztonsági adatlapját (MSDS) mely a gyártónál kérésre rendelkezésre áll.

Ártalmatlanítási szempontok: A termékmaradványokat és az üres csomagolásokat a hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megjegyzések / Korlátozások

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek megfelelnek a belső gyártói előírásoknak, szabványoknak és erősen függenek a termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti vagy felületi hőmérséklettől, a használt berendezések minőségétől és a terméket alkalmazó személy készségeitől).

Létrehozva: 2020.10.23 | Nyomtatva: 2021.03.10

3/3

Selena Hungária Kft.

Pécs, Bajor utca 1.

7630 Hungary

Tel.: +36 70 319 0203 e-mail: selena.hungaria@selena.com webhely: www.tytan.hu