

TYTAN PROFESSIONAL Fugakitöltő Glett Gipszkartonhoz 1,8 kg, 5 kg, 10 kg fehér

ECC-EDIPPTY1-TP-48-kg-10-001

A DRYWALL SYSTEM használatra kész, legújabb generációs gletteket biztosít. Gipszkarton összeillesztéseinek alkalmazható. Fibrillált szálakkal erősítették meg. A termék fehér paszta állagú. Megfelelő ásványi anyagok használatának köszönhetően magas műszaki



és funkcionális tulajdonságokat biztosít. Nagy rugalmasság és szilárdság jellemzi, amely biztosítja a csatlakozások tartósságát. Tökéletes végeredményt hoz létre - tökéletesen sima falak és mennyezetek.

ELŐNYEI

- nagyfokú rugalmasság
- ellenáll a nyúlásnak és hajlításnak
- kiválóan kitölti az üregeket és repedéseket
- kiváló végeredmény - tökéletesen sima falak és mennyezetek

ALKALMAZÁS

- A kész fugázóanyag erősítőszalag használata nélkül, félköríves, lapított és lapított ferde éllel, valamint éles ferde éllel rendelkező gipszkartonlapok vagy kompozitlemezek fugázótöltésére szolgál. Használható gipszrostlemez és száraz esztrichlemez fugázásához. A falak és mennyezetek felületén lévő repedések, karcolások és üregek kitöltésére is használható.

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

norm

- PN-EN-13963:2008

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Érték
Szakítószilárdság [N]	≥400
Tapadás a gipszkartonhoz [N/mm ²]	≥0,25
Hozzávetőleges kiadósság (1 mm vastag rétegnél) [kg/mb]	0,3
Száradási idő az alkalmazott réteg és a környezeti feltételek szerint 1 mm-es réteg esetén [h]	1-2
Rétegvastagság (max.) [mm]	5
Tűzzel szembeni reakció	F
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Szín	Érték
Fehér	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el.

Felszín előkészítés

- A glettelés előtt a gipszkartonlapok glettelési felületét megfelelően elő kell készíteni.
- A táblákat szilárdan rögzíteni kell egy tartószerkezethez.
- A tábláknak száraznak, portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenniük.
- Az éles éleket le kell ferdíteni, le kell porolni és alapozni kell.



Alkalmazás

- A gipszkarton csavarok fejét töltse ki, a kötés után a kisebb egyenetlenségeket a kötés után távolítsa el.
- Ha megszáradt, kézzel vagy mechanikusan, rácsos csiszolópapírral csiszoljon.

Az alkalmazás követő teendők

- A munka befejezése után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg.

Megjegyzések / korlátozások

- A munkát tiszta szerszámokkal kell elvégezni.

MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

A jelen Műszaki adatlap megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítették.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A terméket eredeti csomagolásában, +0°C és 40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Kerülje a közvetlen napfényt, a túlmelegedést és a fagyást. A termék eltarthatósági ideje a gyártás dátumától számított 12 hónap.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is, meg kell győződnie arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak-e. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.