


<b>TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ</b>		<b>Krarusz Kft.</b>	
		8200 Veszprém, Csemete utca 3.	
<b>GLYCUNIC® EHT-SC</b>		Oldalszám: 1 / 2	
Változat:2.0	Felülvizsgálat:1	Kibocsátás kelte: 2017.december 15.	

## Termékspecifikáció

Főbb komponensek	Etilén glikol, inhibitorok,
Megjelenési forma	Tiszta, üledékmentes folyadék, pink, ényhén kékes

Fizikai adatok:	Sűrűség, 20 C°-on	1,120 g / cm <sup>3</sup>	ASTM D 1122
	Fajhő J/gK 1:1 hígításban 20 C°-on	3,25 +/- 0,05	
	Viszkozitás 60 C°-on	7.5 +/- 0,5 mPa*s	DIN 51562
	Törésmutató, 20 C°-on	1,434 +/- 0,03	DIN 53169
	Vezetőképesség, 25 C°-on 1:1 hígításban	1650 +/-150 µS/cm	
	Dermedéspont 1:1 hígításban	<- 36 C°	
	Forráspont 4 bar- on	200 C° felett	ASTM D 1120
	Lobbanáspont	100 C° felett	DIN 51376
	pH 1:1 hígításban	8,25 +/- 0,25	ASTM D 1287
	Titrálható lúgosság N/10 HCL/ 100ml, pH -7 ig 1:1 hígításban	50 +/- 15	ASTM D 1121
	Párolgási maradék	legfeljebb 2 %	ASTM D1119
	Víztartalom	legfeljebb 4 %	DIN 51777
	Átlagos korróziós tulajdonságok, fémeken 1:1 hígításban	g/ m <sup>2</sup> ,nap 20 C° –on zárt rendszerben	g/ m <sup>2</sup> ,nap 60 C° –on zárt rendszerben
	Szénacél ( ST 37)	<0,1	<0,1
	Alumínium ( ALMg Si 0,5)	<0,1	<0,1
	Sárgaréz ( Cu Zn39 Pb3)	<0,1	<0,1
	Vörösréz	<0,1	<0,1
	Átlagos korróziós tulajdonságok tömítő és műanyagokon 1:1 hígításban		
		EPDM	Rezisztens
		Gumi	Rezisztens
		Nitril-gumi/gumilemez	Rezisztens
		Teflon	Rezisztens
		Butil-gumi	Rezisztens
		SBR (gumi/gumilemez)	Rezisztens
		PE-LD/PE-HD	Rezisztens
		PP	Rezisztens
		PVC	Rezisztens
		Szilikon-gumi	Rezisztens
Csomagolás/Tárolhatóság	Glycunic® EHT-SC eredeti 60 kg, 220 kg, 1000 kg műanyag csomagolásban , légmentesen lezárva 5 évig eltartható. Fém és galván bevonatú (cink, horgany) , tárolóedényekben tilos a készítményt tárolni.		

Biztonsági adatlap	Vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályozás szerint a termék veszélyes készítmény, a klorid nitrít foszfát mentes, biológiailag lebontható.
Megjegyzés	Krarusz kft nem vállal felelősséget a szerkezeti anyaghibákból, kivitelezés hibájából adódó károkért. Hőcserélő folyadék cseréje során, átmosott, szennyeződés mentes rendszer a garancia feltétele. A Krarusz Kft felelőssége, nem terjed ki a régi rendszerek üzemeltetése során keletkező rejtett hibák ( már előrehaladott korrózió) -ből eredő károokra.

