



BAKONYTHERM®

VIDÁM KÖMŰVÉS VÉKONYÁGYAS FALAZÓ RAGASZTÓ



FIGYELEM!

Tilos a palackot
+50°C felett,
Hőforrás Közelében
és közvetlen napfényben
tárolni. A száraz habot
védi az UV sugárzástól.

VESZÉLY!

Túlnyomás van az
edényben: a hő hatására
megrepedhet. Lenyelve
ártalmas. Bőrirritáló.
Allergiás bőrreakciót válthat
ki. Súlyos szemirritációt
okoz. Belégzése allergiás
és asztmás tüneteket,
Valamint légzési nehézséget
okozhat. Légúti irritációt
okozhat. Ismételt vagy
hosszan tartó érintkezés
esetén károsíthatja a
szerveket. Gyermekek
elől elzárva tartandó. Ne
szűrje ki vagy égesse el,
még használat után sem.
Csak szabadban vagy
jól szellőző helyiségben
használható. Védőkesztyű/
arcvédő/védőruha/
légzésvédő/védőcipő
használatra kötelező.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:

Az érintett személyt friss
levegőre kell vinni, és olyan
nyugalmi helyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen
tudjon lélegezni.

SZEMBE KERÜLÉS

ESETÉN:

Óvatosan öblítse ki
vissza néhány percig.
Adott esetben
Kontaktlencse eltávolítása,
ha könnyen megoldható.
Folytassa az öblítést.
A termék csak megfelelő
Szellőzési körülmények
között használható
(azaz EN 14387 szabvány
A1 típus szerint)
Gázsűrűsítő gázálarca
viselése mellett használható.



Vékonyágyas Falazó Ragasztó egy alternatív megoldás a cement alapú habarcsok helyett, mivel akár 2x gyorsabb a habarcsos technológiához képest. Ezzel a ragasztóval széles skálájú precíziós falazóelemeket lehet rögzíteni, például autoklávzott gázbeton blokkokat vagy síkra csiszolt kerámia falazóelemeket.

ELŐNYÖK:

- 24 óra alatt teljesen terhelhető falazat: a falazatot 24 óra elteltével már terhelhetjük.
- Erősebb, mint a hagyományos habarcsok: jobb tapadást és tartósságot biztosít.
- Tűz- és földrendésálló: megnöveli a falazat ellenálló képességét.
- Csökkenti a hőhidakat: hőszigetelő hatása van.
- Több száz éves tartósság: hosszú élettartamú megoldás.
- Tesztelt és jóváhagyott technológia: alkalmazható autoklávzott gázbetonhoz, síkra csiszolt és szilikát blokkokhoz is.
- 0°C fokon is használható: nem korlátozódnak a hidegebb hőmérsékletekben sem.

ALKALMAZÁS:

- Teherhordó falazatok
- Válaszfalak
- Sejt beton
- Gázbeton, síkra csiszolt kerámia falazóelemek és szilikát blokkok

HASZNÁLAT:

Távolítsa el a port, zsírt és egyéb szennyeződéseket a felületről. A habfelhordás előtt a felület lehet nedves, de fagy- és jégmentes. A Bakonytherm ragasztóhab nem tapad PE, PP, PTFE és szilikon felülethez.

A palack optimális hőmérséklete 0°C és +25°C között van (20 °C). A maximális megengedett hőmérséklet különbség a környezet és a doboz között 5°C. Ne lépje túl a maximálisan megengedett hőmérsékleti intervallumot az alkalmazásnál +5°C és +35°C között. Erőteljesen rázza fel a dobozt legalább 1 percig. Csavarja rá a kanna a felhordó pisztolyra. A palack munkahelyezete: a szelep alul helyezkedik el. A kifújt hab mennyisége a pisztoly ravaszának meghúzásával szabályozható. Vigyen fel 3 cm átmérőjű ragasztócsíkot egyenletesen a tábla kerülete mentén körülbelül 2 cm-re a szélétől, és egy csíkot a közepére, párhuzamosan a tábla hosszabbik oldalával. A hab mennyiségének olyan nagyra kell lennie, hogy a ragasztó tábla legalább 40 %-át fedje, miután a lapot az aljához nyomták. A ragasztó felhordása után helyezze a szigetelőlapot a falra és nyomja meg. A ragasztó tábla helyzete a szerelést követően 10 percen belül korrigálható. Kedvezőtlen időjárási körülmények között viseljen védőhálót az állványzat.

A megkötött hab késsel vágható. A kikeményedett PU hab felületét védeni kell a hosszú távú UV sugárzástól.

A friss hab poliuretán tisztítófolyadék segítségével távolítható el, a megkötött hab viszont csak mechanikusan. A pisztolyt a munka befejezése után, azaz a palackok eltávolítása után azonnal meg kell tisztítani a tisztító folyadékkal.

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME:

A termék használatakor viseljen védőszemüveget és kesztyűt. További információkat a biztonsági adatlap tartalmaz.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:	
Szín	szürke
Maximális alkalmazási hőmérséklet tartomány	+5 °C - + 35 °C
Optimális doboz hőmérséklet az alkalmazáshoz	+15°C - +20°C
Korrekciós idő	5 perc
Végző kikeményedési idő	12 óra
Kiadósság	40 – 45 liter
Teljesen terhelhető:	24 óra
Hőállóság:	-40°C - +90°C
Tűzvédelmi osztály	DIN4102: B2

Megjegyzés: A levegő hőmérséklete és relatív páratartalma a vizsgálat során: +20°C, 60%; TM - FEICA társult vizsgálati módszer; PN - vállalati szabvány; DIN - német szabvány; Tárolás: a kannaikat függőlegesen tartóba úgy, hogy a szelep felfelé nézzen. Száraz és jól szellőző helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tartandó. Minőségét megőrzi: lásd a tubus alján

Bakonytherm

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér,
Téglagyári út 1.

További információk
és elérhetőségek:

www.bakonytherm-tegla.hu



1000 3

870gr e

5 999574 310484



UFI: GSTO-AOTM-000E-9HPD